

AC-203 铜件除油除锈剂

商品概要：铜件除油除氧化膜；退镀保护；代替 NaCN 进行镀前活化

一、特 点

- 1、铜和铜合金件除油除氧化膜的同时也清除了抛光膏；
- 2、可代替氰化钠进行镀前活化，不会发生置换反应。
- 3、该产品也可以用于硫酸退镀时的保护和缓蚀作用。

二、配方和工艺条件（g/L）

| 名 称         | 工艺范围         |
|-------------|--------------|
| 硫酸(密度 1.84) | 110~130 mL/L |
| AC-203 添加剂  | 30~40 g/L    |
| 温 度         | 65~75℃       |
| 时 间         | 0.5~1 分钟     |